

KARBİYAZ 2K

TERMAL BİLEŞENLİ, ÇİMENTO ESASLI YIKANABİLİR BASINCA DAYANIKLI ÇİFT KARIŞIMLI SU YALITIM KAPLAMASI

Ürün Tanımı:

Karbeyaz 2K Yüksek Basınç Dayanımlı Çift Bileşen Çimento Esaslı Su Yalıtım Kaplaması, özellikle teras çatılar, beton yüzeyler, havuzlar ve su depolarında etkili su yalıtımı sağlamak amacıyla geliştirilmiş, iki bileşenli, dayanıklı bir izolasyon kaplamasıdır. İçeriğindeki mikro kürecik dolguları ve ultra beyaz rengi sayesinde güneşi yansıtarak yazın sıcaklığını kırar ve enerji verimliliğini artırır. Kuruduktan sonra son derece sert bir yüzey oluşturur, yüksek basınçlı yıkama makineleriyle temizlenebilir.



GENEL ÖZELLİKLER



- ✓ Su Geçirmezlik: Güçlü bir su geçirmez bariyer sağlar.
- ✓ Isı Yalıtımı: Isı emilimini azaltarak yaz aylarında iç mekanların daha serin kalmasına yardımcı olur.
- ✓ Esneklik: Yapısal hareketlere uyum sağlar, çatlamaz veya soyulmaz.
- ✓ Koruma: UV ışınlarına, kar, buz ve güneşe karşı dayanıklıdır.
- ✓ Kolay Uygulama: Fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
- ✓ Renk Seçenekleri: Beyaz
- ✓ Dayanıklılık: Kurduktan sonra son derece sert bir yüzey oluşturur, yüksek basınca ve aşındırıcı etkilere karşı dirençlidir.
- ✓ Kolay Temizlik: Yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yüzeyin temizlenebilmesi, bakım ve temizlik işlerini kolaylaştırır.
- ✓ Çift Bileşenli Yapı: İki bileşenli yapısı, maksimum performans ve uzun ömürlü yalıtım sağlar.

GENİŞ UYGULAMA ALANI



- **Çatılar:** Teras beton çatılar, dereler, parapet duvarlar, bacalar, kiremitler, bitümlü/arduvazlı membranlar, shingle
- **Binalar:** Temel perde duvarlar, kör cepheler
- **Islak Alanlar:** Banyo, mutfak, balkon ve tüm ıslak zeminlerde (seramik, karo, mermer öncesi ve sonrası)
- **Havuzlar ve Su Depoları:** Yüzme havuzlarında, tonajlı su depolarında, su tanklarında

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Uygulama Talimatları:** Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için ürünün yanında gelen konsantre astarı 4 kg su ile karıştırıp rulo yardımıyla yüzey astarlanmalıdır. Karbeyaz 2K içeriğindeki toz ve sıvı bileşenlerini kovaya boşaltın. Daha sonra matkap yardımıyla bir kaç dakika karıştırın, ürün kullanıma hazır hale gelecektir. Ürün yüzeye iki kat halinde rulo ile uygulama yapılır. Uyguladıktan sonra ürün hava almayacak şekilde saklanmalıdır, yoksa donabilir. Katlar arası bekleme süresi 24 saattir. + 5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.
- **Sarfiyat:** 1.3 kg / m²
- **Renk:** Beyaz
- **Saklama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
- **Raf Ömrü:** 12 ay
- **Ambalaj Şekli:** 13 kg plastik kova